POKYNY

PRO SKLADOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

VÝROBNÍCH PODLOŽEK UPPLUS®

Po dodání by se výrobní podložky měly ihned uvést do výrobního procesu. Rádi bychom poukázali na to, že dřevo je přírodní produkt, jehož vlastnosti podléhají přírodním výkyvům.

Při dodání je vlhkost dřeva podložek, pokud je to možné, přizpůsobena výrobním podmínkám. Parametry potřebné k určení vlhkosti dřeva byly předem prověřeny ve spolupráci se zákazníkem.

Zákazník zodpovídá za udržování vyvážených výrobních podmínek. V případě, že výrobní podložky bobtnají nebo vysychají, nejsou dostatečně vzájemně sladěny zavlažování a klimatické podmínky ve vytvrzovací komoře. V takovém případě je nutné zredukovat nebo zvýšit zavlažování, případně přizpůsobit klimatické podmínky ve vytvrzovacích komorách. **Doporučujeme Vám měřit každý týden šířku podložek. Pokud se šířka podložky zvětšuje, mělo by být sníženo zavlažování, dokud se nedosáhne šířky, která byla ve stavu při dodání. Pokud šířka ubývá, mělo by se zavlažování zvýšit, dokud se nedosáhne šířky, která byla ve stavu při dodání. Změna šířky podložky má také za následek to, že povrch již není přesně rovný, a tudíž bychom se této změny měli vyvarovat.**

Pokud je nutné meziskladování, pak by podložky měly být skladovány výlučně v uzavřených balících pod střechou a ve tmě. Kromě toho by měla být na horní desku balíku položena fólie, aby se minimalizovala ztráta vlhkosti. Při vysokých teplotách je nutné, aby se horní a dolní podložka v každém balíku kropila vodou, aby se tak vyrovnala, resp. minimalizovala ztráta vlhkosti. V opačném případě hrozí nebezpečí vytvoření štěrbin nebo prasklin. To stejné platí při delší odstávce výroby.

Při výrobě se musí bezpodmínečně dbát na to, aby se případná ztráta vlhkosti dřeva vyrovnala. To se zpravidla dosáhne kropením povrchu vodou. Pro lepší údržbu a ochranu podložek se doporučuje při jejich kropení přimíchání koncentrovaného odbedňovacího oleje. Vodu nebo směs vody a oleje lze aplikovat taky jiným způsobem, např. válečkem.

Pokud je vlastní vlhkost Vašich betonových výrobků nebo vlhkost vzduchu při sušení Vašich výrobků relativně vysoká, rádi Vám poskytneme další rady, jak s podložkami zacházet.

myWood Polomka Timber s.r.o.
Osloboditeľov 50
SK – 976 66 Polomka

Tel.: +49 9853 38 555 26
Fax: +49 9853 38 555 19
E-Mail: n.uhl@mywood.de